

PRODUCCION SIDERURGICA ARGENTINA 1960 - 2025

(miles de toneladas)

Años	Hierro primario			Acero Crudo	Laminados term en caliente			Planos laminados en frío (3)
	Arrabio	Hierro. Esponja	Total		No Planos (1)	Planos (2)	Total	
1960	180,7	0,0	180,7	277,0	682,6	90,5	773,1	25,8
1961	393,1	0,0	393,1	441,5	795,0	115,3	910,3	27,3
1962	396,5	0,0	396,5	644,5	650,3	119,6	769,9	13,4
1963	424,2	0,0	424,2	895,4	559,9	249,3	1.704,6	71,4
1964	589,4	0,0	589,4	1.250,3	854,0	468,4	1.322,4	236,1
1965	663,2	0,0	663,2	1.346,3	975,5	552,7	1.528,2	294,1
1966	520,1	0,0	520,1	1.265,6	808,5	456,8	1.265,3	239,6
1967	600,6	0,0	600,6	1.327,6	808,4	539,7	1.348,1	267,1
1968	573,7	0,0	573,7	1.555,7	1.071,1	705,4	1.776,5	297,4
1969	588,3	0,0	588,3	1.690,1	1.167,6	840,2	2.007,8	361,5
1970	815,1	0,0	815,1	1.823,4	1.300,2	740,9	2.041,1	496,1
1971	861,2	0,0	861,2	1.914,8	1.299,5	779,7	2.079,2	709,2
1972	849,4	0,0	849,4	2.105,0	1.511,1	708,9	2.220,0	693,8
1973	803,7	0,0	803,7	2.154,9	1.594,8	845,4	2.440,2	875,8
1974	1.069,9	0,0	1.069,9	2.355,8	1.515,5	778,4	2.293,9	856,0
1975	1.042,9	0,0	1.042,9	2.198,4	1.487,8	795,2	2.283,0	782,7
1976	1.279,5	30,2	1.309,7	2.408,6	1.260,1	737,3	1.997,4	719,6
1977	1.100,3	284,8	1.385,1	2.683,8	1.323,4	963,8	2.287,2	883,0
1978	1.434,8	389,8	1.824,6	2.786,4	1.388,3	804,5	2.192,8	800,0
1979	1.135,3	803,0	1.938,3	3.203,1	1.600,4	1.004,8	2.605,2	904,8
1980	1.035,4	757,6	1.793,0	2.702,1	1.457,9	716,8	2.174,7	689,4
1981	915,0	805,3	1.720,3	2.527,1	1.333,5	643,7	1.977,2	577,6
1982	1.015,4	878,2	1.893,6	2.913,0	1.482,5	858,7	2.341,2	738,9
1983	912,8	949,3	1.862,1	2.965,6	1.570,9	960,7	2.531,6	845,1
1984	893,6	897,6	1.791,2	2.562,1	1.412,4	1.028,9	2.441,3	862,6
1985	1.309,7	989,1	2.298,8	2.945,3	1.378,0	678,9	2.056,9	615,8
1986	1.623,3	934,6	2.557,9	3.242,4	1.466,4	1.078,5	2.544,9	919,1
1987	1.751,9	1.033,4	2.785,3	3.602,8	1.651,7	1.248,1	2.899,8	1.001,6
1988	1.595,7	1.067,0	2.662,7	3.623,8	1.742,3	1.383,6	3.125,9	990,8
1989	2.169,0	1.167,4	3.336,4	3.882,8	1.656,3	1.406,8	3.063,1	882,9
1990	1.932,5	1.035,3	2.967,8	3.635,8	1.524,0	1.368,1	2.892,1	733,3
1991	1.305,3	953,7	2.259,0	2.971,7	1.457,2	1.124,3	2.581,5	673,2
1992	966,1	1.027,0	1.993,1	2.679,9	1.519,4	892,0	2.411,4	717,4
1993	984,2	1.156,0	2.140,2	2.869,9	1.597,4	1.265,0	2.862,4	780,2
1994	1.389,0	1.269,2	2.658,2	3.274,5	1.799,4	1.627,4	3.426,8	1.078,6
1995	1.568,5	1.327,6	2.896,1	3.568,8	1.892,9	1.791,2	3.684,1	1.168,6
1996	1.965,8	1.422,1	3.387,9	4.075,0	2.023,3	2.002,8	4.026,1	1.222,0
1997	2.079,7	1.496,3	3.576,0	4.169,1	2.114,0	2.144,1	4.258,1	1.303,2

PRODUCCION SIDERURGICA ARGENTINA 1960 - 2025

(miles de toneladas)

Años	Hierro primario			Acero Crudo	Laminados term en caliente			Planos laminados en frío (3)
	Arrabio	Hierro. Esponja	Total		No Planos (1)	Planos (2)	Total	
1998	2.121,6	1.538,1	3.659,7	4.215,9	1.979,1	2.152,7	4.131,8	1.322,8
1999	1.985,3	989,0	2.974,3	3.805,2	1.586,2	2.201,5	3.787,7	1.407,3
2000	2.182,6	1.419,9	3.602,5	4.479,2	1.903,2	2.273,6	4.176,8	1.311,1
2001	1.916,5	1.276,3	3.192,8	4.106,9	1.812,0	2.046,7	3.858,7	1.237,8
2002	2.174,0	1.475,7	3.649,7	4.354,3	1.731,2	2.100,3	3.831,5	1.319,0
2003	2.404,1	1.736,4	4.140,5	5.033,2	2.045,5	2.640,1	4685,6	1.550,5
2004	2.392,2	1.755,3	4.147,5	5.133,3	2.352,1	2.451,3	4803,4	1.435,1
2005	2.645,6	1.820,9	4.466,5	5.385,6	2.354,7	2.577,7	4932,4	1.443,2
2006	2.482,1	1.945,3	4.427,4	5.532,7	2.528,9	2.779,6	5308,5	1.406,3
2007	2.593,2	1.800,0	4.393,2	5.387,1	2.445,6	2.727,3	5172,9	1.561,7
2008	2.581,2	1.846,9	4.428,2	5.541,3	2.657,1	2.553,4	5210,5	1.434,7
2009	2.041,6	807,4	2.848,9	4.013,3	1.760,4	1.986,5	3746,9	1.240,8
2010	2.532,5	1.566,1	4.098,6	5.138,3	2.390,5	2.656,3	5046,8	1.491,1
2011	2.800,5	1.670,4	4.470,9	5.611,2	2.666,5	2.741,6	5408,1	1.467,6
2012	2.073,1	1.606,6	3.679,7	4.995,1	2.603,9	2.348,6	4952,5	1.418,9
2013	2.649,6	1.465,9	4.115,4	5.185,8	2.532,5	2.611,0	5143,5	1.511,9
2014	2.765,5	1.662,8	4.428,3	5.488,2	2.478,4	2.545,6	5.024,0	1.397,8
enero	238,4	145,5	383,9	385,9	152,6	219,0	371,6	88,6
febrero	217,9	93,0	310,9	376,7	138,3	200,4	338,6	115,0
marzo	230,0	63,0	293,0	429,8	187,9	207,8	395,8	134,9
abril	214,1	63,2	277,3	383,8	167,3	221,7	389,0	114,1
mayo	242,0	91,3	333,3	410,9	160,7	205,5	366,2	121,1
junio	234,8	77,6	312,4	444,6	163,0	225,4	388,4	128,8
julio	240,4	61,3	301,7	431,0	166,2	240,7	406,9	129,2
agosto	245,6	96,4	342,0	473,5	180,3	215,3	395,6	143,0
septiembre	225,9	89,3	315,2	446,4	183,8	152,9	336,7	104,5
octubre	225,6	156,9	382,5	468,7	187,6	224,5	412,2	106,3
noviembre	196,2	158,0	354,2	404,9	170,9	227,4	398,2	113,2
diciembre	174,3	156,8	331,1	371,6	157,4	215,0	372,4	125,3
2015	2.685,2	1.252,2	3.937,4	5.028,0	2.015,7	2.555,8	4.571,5	1.423,8
enero	189,6	107,8	297,4	329,5	119,5	223,2	342,7	122,1
febrero	163,0	83,6	246,6	338,8	127,9	108,9	236,8	115,3
marzo	177,7	89,8	267,5	317,7	145,2	228,4	373,6	125,3
abril	183,2	44,3	227,6	319,1	148,1	210,5	358,6	136,4
mayo	191,7	55,7	247,4	379,1	160,9	221,5	382,3	110,4
junio	187,0	51,2	238,2	372,4	139,9	198,1	338,0	106,4
julio	185,2	40,6	225,8	356,1	139,0	189,6	328,5	126,3
agosto	183,2	0,0	183,2	343,2	146,3	89,6	236,0	67,6

PRODUCCION SIDERURGICA ARGENTINA 1960 - 2025

(miles de toneladas)

Años	Hierro primario			Acero Crudo	Laminados term en caliente			Planos laminados en frío (3)
	Arrabio	Hierro. Esponja	Total		No Planos (1)	Planos (2)	Total	
septiembre	161,7	18,0	179,6	322,1	138,2	215,6	353,8	106,2
octubre	183,3	97,6	280,9	376,6	153,4	197,2	350,6	125,6
noviembre	174,6	97,1	271,7	359,3	166,3	206,6	372,9	112,6
diciembre	160,9	86,9	247,8	312,6	124,8	185,3	310,1	113,7
2016	2.141,0	772,6	2.913,6	4.126,5	1.709,3	2.274,5	3.983,8	1.367,9
enero	170,7	76,9	247,6	291,3	127,3	179,8	307,1	111,7
febrero	164,1	55,9	219,9	305,1	123,4	174,5	297,9	89,4
marzo	178,5	169,8	348,3	392,3	179,1	218,0	397,0	104,0
abril	180,3	157,4	337,7	367,4	185,0	197,4	382,4	110,0
mayo	183,0	141,5	324,5	394,1	196,1	218,0	414,1	108,2
junio	182,1	80,9	263,0	372,2	183,7	215,0	398,6	103,5
julio	179,1	10,2	189,3	398,8	195,5	230,6	426,0	132,2
agosto	189,1	0,0	189,1	417,4	198,7	223,0	421,7	122,3
septiembre	172,0	103,3	275,3	422,7	201,5	225,3	426,8	125,5
octubre	197,6	149,4	347,0	447,1	217,4	68,9	286,3	91,1
noviembre	181,1	146,1	327,2	435,0	218,8	195,6	414,4	107,1
diciembre	193,8	139,5	333,3	380,8	188,9	227,7	416,5	128,7
2017	2.171,2	1.230,9	3.402,1	4.624,2	2.215,3	2.373,7	4.588,9	1.333,5
enero	187,6	140,5	328,1	343,8	144,5	235,1	379,6	129,8
febrero	179,9	149,8	329,7	417,3	203,3	213,3	416,6	110,8
marzo	190,4	179,6	370,0	473,9	257,5	201,6	459,1	105,6
abril	182,6	166,0	348,6	463,0	237,4	192,4	429,8	113,7
mayo	161,7	144,8	306,5	438,1	216,3	195,5	411,7	92,7
junio	167,5	105,4	272,9	413,5	214,3	153,5	367,8	111,8
julio	194,1	54,3	248,4	463,8	217,0	178,1	395,1	106,8
agosto	179,6	77,5	257,0	455,3	231,5	207,0	438,5	117,6
septiembre	187,1	137,0	324,1	434,7	204,6	196,4	400,9	108,1
octubre	172,8	161,5	334,3	446,2	207,7	190,9	398,6	88,3
noviembre	188,9	152,6	341,5	456,0	222,1	160,0	382,1	82,8
diciembre	191,7	137,3	329,0	356,1	136,3	147,2	283,5	89,8
2018	2.184,0	1.606,3	3.790,3	5.161,7	2.492,4	2.271,0	4.763,4	1.257,9
enero	169,9	80,2	250,1	370,9	141,7	160,6	302,4	79,2
febrero	160,0	110,2	270,2	318,2	154,3	73,8	228,0	44,8
marzo	165,1	142,8	307,9	390,7	174,1	189,2	363,3	96,8
abril	174,0	144,9	318,9	420,9	211,9	189,6	401,4	101,1
mayo	162,3	122,6	284,9	406,8	219,8	207,2	427,0	107,4
junio	169,8	70,7	240,6	411,7	196,9	167,6	364,5	101,6
julio	171,5	0,0	171,5	418,2	187,1	194,5	381,6	113,5

PRODUCCION SIDERURGICA ARGENTINA 1960 - 2025

(miles de toneladas)

Años	Hierro primario			Acero Crudo	Laminados term en caliente			Planos laminados en frío (3)
	Arrabio	Hierro. Esponja	Total		No Planos (1)	Planos (2)	Total	
agosto	171,6	7,2	178,9	435,5	224,5	182,3	406,9	107,0
septiembre	163,2	125,2	288,4	406,1	199,3	157,1	356,4	95,1
octubre	141,0	132,2	273,2	381,8	216,9	182,6	399,5	112,2
noviembre	147,6	120,4	268,0	357,5	174,5	161,0	335,5	99,8
diciembre	168,0	29,5	197,5	326,2	131,1	167,1	298,2	92,0
2019	1.964,1	1.086,0	3.050,1	4.644,5	2.232,1	2.032,6	4.264,7	1.150,6
enero	170,5	36,6	207,1	298,2	107,9	182,3	290,2	120,2
febrero	175,7	72,1	247,9	343,8	134,2	105,2	239,4	107,2
marzo	155,9	78,3	234,2	286,2	112,6	151,2	263,8	56,7
abril	97,8	50,2	148,0	107,1	19,4	89,7	109,1	36,7
mayo	92,4	0,0	92,4	194,3	107,4	82,8	190,2	54,3
junio	113,9	0,0	113,9	241,1	131,2	117,9	249,1	79,2
julio	175,1	60,1	235,3	325,3	130,3	172,3	302,6	105,7
agosto	195,4	48,3	243,7	336,3	131,4	181,4	312,8	117,2
septiembre	182,7	12,8	195,5	357,6	122,5	200,7	323,3	113,2
octubre	189,7	70,1	259,7	382,2	160,0	232,5	392,5	140,7
noviembre	181,0	43,9	224,9	390,8	157,6	234,4	392,0	136,4
diciembre	200,2	52,3	252,5	388,2	180,2	223,4	403,6	126,5
2020	1.930,3	524,7	2.455,0	3.651,2	1.494,8	1.974,0	3.468,7	1.194,0
enero	182,2	59,5	241,7	370,7	176,8	234,0	410,8	139,1
febrero	172,1	79,5	251,6	330,8	134,1	226,5	360,5	122,8
marzo	182,2	124,8	307,0	423,4	151,0	243,7	394,7	128,8
abril	171,5	142,9	314,4	346,4	176,6	191,3	367,8	117,3
mayo	155,4	145,2	300,6	391,1	178,8	203,0	381,7	104,4
junio	181,2	63,1	244,2	400,3	190,6	196,3	386,9	121,8
julio	195,3	101,8	297,0	430,1	198,7	208,9	407,6	137,6
agosto	175,1	140,1	315,2	423,4	203,4	206,8	410,3	116,8
septiembre	184,1	149,4	333,5	432,0	217,4	187,9	405,3	96,7
octubre	174,4	136,8	311,2	447,7	216,2	202,7	419,0	116,6
noviembre	188,1	138,5	326,6	450,9	213,8	200,4	414,2	103,4
diciembre	180,1	126,7	306,8	428,5	196,7	212,2	408,9	119,7
2021	2.141,5	1.408,2	3.549,8	4.875,2	2.254,0	2.513,7	4.767,7	1.425,2
enero	187,9	136,6	324,5	353,8	157,1	205,3	362,4	117,4
febrero	144,0	115,6	259,6	318,9	163,7	190,8	354,5	95,5
marzo	168,2	142,9	311,1	416,7	196,4	211,4	407,8	110,6
abril	140,9	143,2	284,1	354,5	176,3	93,4	269,7	73,0
mayo	184,2	144,5	328,7	446,9	192,0	180,0	372,1	99,5
junio	180,6	88,1	268,7	463,6	217,7	220,6	438,3	96,9

PRODUCCION SIDERURGICA ARGENTINA 1960 - 2025

(miles de toneladas)

Años	Hierro primario			Acero Crudo	Laminados term en caliente			Planos laminados en frío (3)
	Arrabio	Hierro. Esponja	Total		No Planos (1)	Planos (2)	Total	
julio	174,3	53,0	227,3	462,7	234,5	187,3	421,8	112,1
agosto	183,7	98,1	281,9	456,1	223,1	205,0	428,2	110,0
septiembre	152,4	141,2	293,6	428,7	203,9	188,8	392,7	113,8
octubre	190,0	84,8	274,8	493,0	205,3	210,5	415,8	115,2
noviembre	168,2	143,9	312,1	459,0	215,0	174,9	389,9	85,8
diciembre	185,7	141,6	327,3	439,6	198,4	180,9	379,3	112,9
2022	2.060,1	1.433,4	3.493,5	5.093,6	2.383,5	2.248,9	4.632,4	1.242,6
enero	178,0	150,8	328,8	442,4	193,5	195,3	388,8	108,9
febrero	172,0	143,5	315,5	358,4	167,5	175,2	342,6	84,4
marzo	168,4	146,4	314,7	412,8	200,6	196,4	397,0	124,7
abril	180,5	132,9	313,3	429,9	185,1	217,0	402,0	113,6
mayo	159,3	133,3	292,6	442,0	235,5	187,4	422,9	103,0
junio	169,7	119,1	288,8	422,9	217,5	196,3	413,8	115,5
julio	172,4	22,6	195,0	345,8	165,7	180,1	345,9	105,8
agosto	169,5	94,8	264,3	421,9	188,3	209,5	397,8	109,7
septiembre	169,6	136,3	306,0	447,3	192,7	195,5	388,2	117,3
octubre	180,7	157,5	338,1	458,5	196,5	210,0	406,5	108,9
noviembre	140,9	139,1	280,0	413,3	201,6	151,3	353,0	96,7
diciembre	117,0	92,0	209,0	333,1	143,2	118,8	262,0	69,0
2023	1.977,9	1.468,3	3.446,2	4.928,4	2.287,7	2.232,8	4.520,6	1.257,6
enero	160,0	124,9	285,0	407,8	155,5	148,7	304,2	73,2
febrero	145,3	116,1	261,4	323,6	119,5	67,3	186,8	57,1
marzo	124,6	64,5	189,1	241,4	87,3	123,1	210,4	60,1
abril	148,1	116,8	265,0	316,9	114,2	171,5	285,7	81,1
mayo	128,1	120,9	249,0	312,1	123,2	126,9	250,1	81,2
junio	136,0	95,9	231,9	274,8	106,5	127,5	234,0	82,0
julio	170,0	0,0	170,0	313,9	116,6	176,6	293,2	94,6
agosto	158,4	65,5	223,9	346,9	153,0	171,4	324,4	96,2
septiembre	157,1	65,2	222,4	370,9	141,4	177,6	319,0	101,7
octubre	133,4	143,1	276,5	359,6	151,5	185,5	336,9	106,3
noviembre	153,7	120,4	274,2	338,5	158,1	174,0	332,1	92,6
diciembre	148,5	48,0	196,5	256,3	83,1	144,6	227,7	89,9
2024	1.763,4	1.081,5	2.844,9	3.862,6	1.509,9	1.794,7	3.304,6	1.016,0
enero	147,6	73,2	220,9	299,7	120,8	165,7	286,6	113,3
febrero	137,5	124,0	261,5	316,4	114,8	47,0	161,8	46,3
marzo	148,6	86,1	234,7	330,8	123,5	189,2	312,7	88,3
abril	141,2	96,3	237,5	317,4	140,2	192,7	332,9	102,2
mayo	151,6	47,7	199,3	350,3	148,4	183,4	331,8	115,8

PRODUCCION SIDERURGICA ARGENTINA 1960 - 2025

(miles de toneladas)

Años	Hierro primario			Acero Crudo	Laminados term en caliente			Planos laminados en frío (3)
	Arrabio	Hierro. Esponja	Total		No Planos (1)	Planos (2)	Total	
junio	138,3	8,3	146,5	320,1	98,6	163,8	262,5	94,5
julio	132,3	0,0	132,3	327,5	128,3	149,3	277,6	103,2
agosto	162,3	47,1	209,4	370,3	123,8	181,7	305,6	100,3
septiembre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
octubre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
noviembre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
diciembre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	1.159,4	482,7	1.642,1	2.632,5	998,5	1.272,9	2.271,4	764,0